

Ficha Técnica **Pegazulejo Blanco Del Bueno**

Adhesivo de alta calidad, recomendado para adherir piezas cerámicas de alta, media y baja absorción de humedad, en pisos y muros para interiores y exteriores, elaborado a base de agregados minerales, cemento portland y aditivos químicos.

Ventajas

- Adherencia garantizada
- Fácil aplicación y mezclado
- Resistencia a la humedad
- Buen tiempo abierto y ajustabilidad
- Buena trabajabilidad

Modo de preparación

Es **importante** acondicionar la superficie a trabajar, la cual deberá estar nivelada y libre de impurezas para no afectar las propiedades de este adhesivo, para poder realizar la aplicación la superficie deberá tener un fraguado mínimo de 28 días.

- Incorporar en un recipiente limpio de 5 a 6 litros de agua limpia, para posteriormente agregar e ir mezclando de forma continua el bulto de **Pegazulejo blanco Del Bueno** de 20 kgs. hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos
- Dejar reposar la mezcla durante 10 minutos, pasado el tiempo volver a mezclar sin incorporar más agua o material pulverizado, una vez listo puede comenzar a trabajarse con la mezcla

Aplicación

Con la parte lisa de la llana, extender la mezcla sobre la superficie de colocación, cubriendo solo el área que puedas trabajar antes de que se forme una película superficial de secado en la pasta

Antes de colocar la pieza se deberá asegurar que la misma esté libre de impurezas para una buena adherencia, no es necesario remojarlas.

Utilizar la parte dentada de la llana para realizar los surcos rectos sobre la pasta en un solo sentido y perpendiculares a la superficie cuando se trate de muros.

Colocar la pieza cerámica ejerciendo presión y realizar movimientos al contrario del rayado, posteriormente hacia arriba y hacia abajo con la finalidad de sacar el aire encapsulado entre la cerámica y el adhesivo, apoyarse de un martillo de goma para forjar la adherencia.

Retirar el exceso de material inmediatamente.

Una vez terminada la aplicación esperar máximo 24 horas para poder realizar el emboquillado

*La llana dependerá del tamaño de la pieza que se colocará

Tamaño de la pieza (cm)	Llana recomendada
11*11 / 15*15 / 15*20	6*6*6
20*20	8*8*8
30*30/33*33	10*10*10
40*40 ò mayores	12*12*12

Rendimiento

Cada saco de 20 kgs. De **Pegazulejo Del Bueno** rendirá aproximadamente de 4 a 5 m² aplicándose en superficie lisa y utilizando una llana dentada. Su rendimiento puede variar de acuerdo a su nivelación, espesor y a la aplicación

Tiempo de vida

2 horas sin perder propiedades en charola (en condiciones de 25°C y 60% de humedad relativa), mezclando cada 20 minutos sin adicionar más agua y polvo

Datos técnicos

Parámetro	Resultado	Método
Presentación	20 Kgs.	
Tonalidad	Blanco	Visual
Tiempo Abierto *	15 min.	ONNCCE NMX-C-420
Ajustabilidad*	25 min.	Interno
Deslizamiento (en pared vertical)	2 mm	ONNCCE NMX-C-420
Dureza a 24 hrs.	30 %	
Resistencia a la compresión	24 kgf/cm ²	ONNCCE NMX-C-420
Resistencia a la tensión en función al tiempo	0.5 N/mm ²	ONNCCE NMX-C-420

*Los tiempos tendrán una variación debido a las condiciones climatológicas al momento de realizar su aplicación

No se aplique este producto a temperaturas menores a 5°C

Tiempo de almacenamiento

6 meses en áreas secas y libres de humedad

Recomendaciones

- Evitar contacto con ojos y piel
- Adhesivo no recomendable para adherir piezas de nula absorción
- No alterar o modificar el producto
- Realizar el mezclado como se indica en este bulto
- Utilizar piezas cerámicas recomendadas
- Se sugiere el uso de separadores para mantener la alineación
- Aplicar este producto con temperaturas no menores a 5°C
- Estibar los bultos sobre tarimas, no directamente al piso o a la tierra y en lugares libres de humedad
- Este producto no puede utilizarse para colocar piezas sobre tableros de madera, yeso, metal, plástico ni cualquier otro material inestable.
- Esperar al menos 24 hrs. Para emboquillar

Garantía

En caso de que el usuario omita atender las instrucciones de preparación y colocación que aquí se señalan, la empresa NO se hace responsable en caso de alteraciones y mal manejo de este producto y se deslinda de toda obligación de hacer efectiva la presente garantía, por lo que el usuario será el único responsable de las pérdidas ocasionadas por la mala aplicación. El usuario tiene la obligación de verificar las instrucciones de preparación y colocación aquí detalladas, con la finalidad de garantizar la calidad y funcionamiento de este producto.

PRODUCTO FABRICADO POR:

Noemí Cruz Rodríguez

Del Bueno

Niños Héroe No. 40, Pérez de Galeana, Apaxco

Tels. 5996110164