

Ficha Técnica **Estuco Del Bueno**

Producto formulado y diseñado para lograr acabados en muros de interiores y exteriores ya sea sobre muros de block o tabicón sin necesidad de colocar un zarpeo o repellado, elaborado a base de agregados minerales, cemento Portland y aditivos químicos

Ventajas

- Acabados con rodillo
- Aplicación directa al block
- Adherencia garantizada
- Fácil aplicación y mezclado
- Resistencia a la humedad, clima y temperatura
- Se pueden lograr distintas texturas
- Aditivado con fibras de polipropileno
- Resistencia a la compresión
- Desperdicio mínimo

Modo de preparación

Es **importante** acondicionar la superficie a trabajar, la cual deberá estar nivelada y libre de impurezas para no afectar las propiedades del estuco y su adherencia

Humedecer el muro de tabique o block donde se realizará la aplicación

La superficie no deberá presentar filtraciones de humedad y las superficies donde se realizará la aplicación deberá tener un fraguado mínimo de 28 días

- Incorporar en un recipiente de 4.5 a 5 litros de agua limpia, para posteriormente agregar e ir mezclando de forma continua el bulto de **Estuco Del Bueno** de 20 kgs. hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos
- Dejar reposar la mezcla durante 10 minutos, pasado el tiempo volver a mezclar sin incorporar más agua o material pulverizado, una vez listo puede comenzar a trabajarse con la mezcla

Aplicación

Extender **Estuco Del Bueno** sobre la superficie a recubrir con una llana plana
Ir realizando la aplicación colocando por capas hasta alcanzar un grosor máximo de 15 mm, asegurándose de cubrir debidamente las juntas entre block, dejando fraguar entre capa y capa para asegurar una mejor adherencia

Para el acabado final utilizar la herramienta deseada

Rendimiento

Cada saco de 20 kgs. De **Estuco Del Bueno** rendirá aproximadamente de 2 a 2.1 m².

Su rendimiento puede variar de acuerdo a su nivelación, espesor, aplicación y acabado

Tiempo de vida

2 horas sin perder propiedades en charola, mezclando cada 20 minutos sin adicionar más agua y polvo

Datos técnicos

Presentación	20 kgs.
Tonalidad	Blanco
Desgaste a 14 días	2%
Absorción de humedad	3.983% peso – 7.194% volumen
Densidad aparente	1477,61 kg/m ²
Conductividad térmica	0,236 W/m-K
Espesor recomendado	3-16 mm

Recomendaciones

- Comenzar la aplicación desde las zonas más altas hacia el piso
- Para obtener una mayor resistencia es necesario curar el estuco. Humedecer ligeramente la superficie a partir de las 3 hrs. De haber dado el acabado final y por lo menos 2 veces al día durante los próximos 3 días
- Evitar contacto con ojos y piel

- En muros de concreto es recomendable aplicar una capa de sellador antes del fondeo
- No alterar o modificar el producto
- Realizar el mezclado como se indica en este bulto
- Aplicar este producto con temperaturas no menores a 5°C
- Estibar los bultos sobre tarimas, no directamente al piso o a la tierra y en lugares libres de humedad
- No aplicarse sobre tableros de madera, yeso, metal o plásticos

Política de Garantía

En caso de que el usuario omita atender las instrucciones de preparación y colocación que aquí se señalan, la empresa NO se hace responsable en caso de alteraciones y mal manejo de este producto y se deslinda de toda obligación de hacer efectiva la presente garantía, por lo que el usuario será el único responsable de las pérdidas ocasionadas por la mala aplicación. El usuario tiene la obligación de verificar las instrucciones de preparación y colocación aquí detalladas, con la finalidad de garantizar la calidad y funcionamiento de este producto.

PRODUCTO FABRICADO POR:

Noemí Cruz Rodríguez

Del Bueno

Niños Héros No. 40, Pérez de Galeana, Apaxco

Tels. 5996110164